

# เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

โดย



ชูเลิศ จิตเจือจุน  
บริษัท ที.เอ.เทค จำกัด



งานจัดทำระเบียนการทวีดตัว

**Leveling Survey**


# Leveling Survey



JUMCIVETUM  
Engineering Software Center

engfanatic CLUB  
& member

# การตรวจวัดค่าระเบียนการทรุดตัวของอาคาร



**TUMCIVIL.COM**  
Engineering Software Center  
**engfanaticclub**  
แสดงค่ามุ่งบิด (Angular Distortion) ที่ยอมให้ของอาคาร  
ตามคำแนะนำของ Bjerrum (1963)


Category of potential damage	$\delta$
Danger to machinery sensitive to settlement	1/750
Danger to frames with diagonals	1/600
Safe limit for no cracking of buildings	1/500
First cracking of panel walls	1/300
Difficulties with overhead cranes	1/300
Tilting of high rigid buildings becomes visible	1/250
Considerable cracking of panel and brick walls	1/150
Danger of structural damage to general buildings	1/150
Safe limit for flexible brick walls, L/H > 4	1/150

# Distortion Angle

4'	5'	5'	6'	6'	7'	7'
<u>363.64</u>	-7.6	<u>-4000</u>	-7.5	<u>160</u>	-10	<u>285.71</u>
<u>-347.8</u>		<u>-320</u>		<u>-258.1</u>		<u>-181.8</u>
<u>-92.9</u>		<u>-1333</u>	-5	<u>210.53</u>	-6.9	<u>4000</u>
<u>-85.4</u>	-2.7	<u>-222.2</u>	-0.9	<u>-2000</u>	-0.7	<u>-2000</u>
<u>-90</u>		<u>380.95</u>		<u>320</u>		<u>190.48</u>
					<u>-81.63</u>	0

**Structure Crack**

**Pier Crack**






Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**

บุคคลตรวจสอบฐานราก (Foundation Inspection)



ลักษณะของเสาเข็มใหม่




TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center

engfanatic CLUB & member  
ตรวจสอบความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic Test




## หลักการทดสอบเพื่อหาความยาวของเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic Test



TUMCIVI.COM  
Engineering Software Center

engfanatic CLUB  
& member

### การทดสอบ Parallel Seismic Test






# Engineering Software Center

## engfanatic CLUB & member

การวัดความกว้างของรอยแตกร้าวด้วย Crack Meter




ACI 224R – 90 ได้แนะนำขนาดของความกว้างของรอยแตก/  
รอยต่อ ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดัง  
แสดงในตารางต่อไปนี้

สภาพที่ค่อนกรีตสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม	ความกว้างของรอยแตกที่ยอมให้เกิดขึ้นได้	
	(นิ้ว)	(มม.)
อากาศแห้ง, มีการหุ้มป้องกัน	0.016	0.41
อากาศชื้น, ในดิน	0.012	0.30
สัมผัสกับสารเคมีสำหรับละลายน้ำแข็ง	0.007	0.18
น้ำทะเล, ละอองน้ำทะเล, เปียกสลับแห้ง	0.006	0.15
โครงสร้างเก็บกักน้ำ*	0.004	0.10

## Engineering Software Center enafanatic CLUB & member





**TUMCIVIL.COM**  
Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**  
& member

ตรวจสอบความหนาสีโครงสร้างเหล็ก



# ค่าความหนามาตรฐานของสีกันสนิม

## สีรองพื้น เรดอ็อกไซด์

ชนิด สี	ผลิตโดยบริษัท อกุนิปากติ และ
ความเข้ม เนื้อสี (โดยน้ำหนัก)	กึ่งเข้ม กึ่งด้าน - ด้าน ประมาณ 76%
เนื้อสี (โดยปริมาตร)	ประมาณ 45%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเทียบ ความหนาของฟิล์มสีเมื่อปีก	ประมาณ 40 ในกรอน หรือ 1.6 มิล ประมาณ 89 ในกรอน หรือ 3.5 มิล
เนื้อทึกไถ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีปีกประมาณ 89 ในกรอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 42 ตารางเมตร ต่อ ชุดส แกลลอน
เนื้อทึกไถ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทา จะได้เนื้อที่ประมาณ 33 ตารางเมตร ต่อชุดสแกลลอน

**TUMCIVIL.COM**

**Engineering Software Center**  
**engfanatic CLUB**  
& member

## ค่าความหนามาตรฐานของสีทึบหน้า

ขั้นตอน การใช้สี	ชื่อ ผลิตภัณฑ์	จำนวน เที่ยว	ความ หนา	ปีกคลุม พื้นที่	สาร เจือจาง	เวลา แห้งทาทับ	ชนิด เครื่องมือ
สีรองพื้น	รัสท์เทค	1	100-200	33-16	ทินเนอร์ เบอร์ 31 ประมาณ 0-10%	อย่างน้อย 8 ชม.	
สีทึบหน้า	อีโพกราด อีนาเมล (สำหรับภายใน)	2	40-60	51-34	ทินเนอร์ เบอร์ 31 ประมาณ 0-10%	อย่างน้อย 8 ชม.	เครื่องพ่น ฉีกเล็บ แปรง
	ท็อบการ์ด (สำหรับภายนอก)	2	50-75	42-28	ทินเนอร์ เบอร์ 43 ประมาณ 0-10%	อย่างน้อย 2 ชม.	
รวม		3	180-350				


งานตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีต

โดยวิธี Rebound Hammer

TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center  
engfanatic CLUB  
& member  
Rebound Hammer Test (Schmidt's)



## ภาพแสดง Rebound Number Conversion Chart



ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพคอนกรีตกับค่าดัชนีสีสะท้อนกลับ

Quality	Low	Fair	Medium	Good	Very Good
Rebound Number	< 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	> 45

การเจียรแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบก่อนทำการทดสอบ





TUMC M•JUM  
Engineering Software Center  
**engfanatic** CLUB  
& member

ตรวจสอบความแข็งแรงของเสาด้วยวิธี Rebound Hammer



Point No.	Structure	Position	Angle	Indicator Scale Readings					Reading Average	Estimate Cylinder Strength (ksc.)
				1	2	3	4	5		
				6	7	8	9	10		
<b>Area 5</b>										
14	BEAM	Bottom	90	42.0	40.0	42.0	44.0	48.0	44.00	358.15
				48.0	46.0	48.0	40.0	42.0		
15	BEAM	East Side	0	46.0	32.0	36.0	40.0	34.0	37.20	315.30
				34.0	38.0	38.0	38.0	36.0		
<b>Area 6</b>										
16	BEAM	South Side	0	42.0	44.0	38.0	38.0	40.0	39.80	355.27
				40.0	38.0	40.0	38.0	40.0		
17	BEAM	Bottom	90	46.0	44.0	44.0	46.0	46.0	45.00	374.41
				42.0	42.0	48.0	46.0	46.0		
18	BEAM	North Side	0	32.0	40.0	34.0	38.0	34.0	36.00	297.21
				34.0	42.0	36.0	38.0	32.0		
<b>Area 8</b>										
19	BEAM	South Side	0	38.0	36.0	34.0	38.0	34.0	36.80	309.24
				36.0	38.0	38.0	36.0	40.0		
20	BEAM	Bottom	90	36.0	44.0	44.0	42.0	42.0	42.00	326.06
				40.0	42.0	42.0	46.0	42.0		
21	BEAM	North Side	0	26.0	34.0	34.0	34.0	32.0	34.00	267.59
				34.0	34.0	32.0	34.0	46.0		


Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB** & member  
 แสดงเครื่องมือ PUNDIT สำหรับทดสอบ

### Ultrasonic Pulse Velocity Test



ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพคอนกรีตกับความเร็วคลื่นที่วิ่งผ่านคอนกรีต

Low	Fair	Medium	Good	Very Good
< 2,500	2,500 – 3,000	3,000 – 3,500	3,500 – 4,000	> 4,000



ภาพแสดงการทดสอบโครงสร้างเสาด้วย

Ultrasonic Pulse Velocity Test (Direct Method)




TUMCIVIETW  
Engineering Software Center

engfanatic CLUB & member

ภาพแสดงการทดสอบโครงสร้างพื้นด้วย

Ultrasonic Pulse Velocity Test (Indirect Method)





# TUMCIVIL.COM

Engineering Software Center


## engfanatic CLUB

member

### การตรวจวัดความลึกของรอยแตกร้าวโดยวิธี UPV



Fig. 9:  
Determination of  
Crack Depth.



**TUMCIVIL.COM**  
Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**  
& member

งานตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีต

โดยวิธี Coring Sampling Test



# TUMCIVI.COM

Engineering Software Center

## engfanatic CLUB & member

การเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีตเสา



## ตัวอย่างแท่งคอนกรีตภายในหลังจากการเจาะเก็บแล้วเสร็จ



TUMCIV.COM  
Engineering Software Center

engfanatic CLUB  
& member

การกดแท่งตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบหาค่ากำลังอัดประดับ




แท่งตัวอย่างที่ถูกทดสอบ



Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**  
การตรวจสอบตำแหน่ง (Ferro Scan) และ  
ขนาดของเหล็กเสริมในโครงสร้างเดิม



# ตัวอย่างผลที่ได้จากการตรวจสอบ



TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**  
& member

งานตรวจสอบความแข็งแรงของเหล็กเสริม

โดยวิธี Hardness Test

## การทดสอบกำลังรับแรงดึงสูงสุดของเหล็กเสริมด้วย Hardness Test

- เป็นประเมินค่าความแข็งของผิวเหล็กเสริม(Hardness Test) ซึ่งการทดสอบประเมินค่าความแข็ง (Hardness) ของผิวเหล็ก มีลักษณะในการทำงานโดยการปล่อยหัวทดสอบรูปทรงกลม ให้กระแทกับผิวเหล็กที่ต้องการทดสอบ ด้วยแรงดันจากสปริงภายในเครื่องมือทดสอบ ความเร็วในการกระแทกและการสะท้อนกลับ (Impact และ Rebound Hammer) จะถูกตรวจวัดด้วยความละเอียด จากค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นขณะที่หัวทดสอบเคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็กแล้วนำมาแปลงเป็นค่าดัชนีความแข็งของผิวเหล็ก ตามสเกลมาตรฐานของ Leeb หรือ Brinell จากค่าความแข็งที่วัดได้นามาประมาณ ค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength, fu) เครื่องมือทดสอบประกอบด้วย ชุดวัดและประมวลค่าความเร็วของชุดอุปกรณ์หัวทดสอบ การทดสอบกระทำโดยทำความสะอดผิวเหล็กให้สะอด ก่อนจึงจะทำการทดสอบได้ และทำการทดสอบเพื่อเป็นค่าประมาณกำลัง (Strength) ของโครงสร้างเหล็กที่จุดทดสอบนั้น ดังแสดงในรูปที่ 7.1 การทดสอบด้วยเครื่องวัดค่า Hardness ที่ผิวของเหล็กเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A956 “Standard Test Methods for Leeb Hardness Testing of Steel Products”





# TUMCIVIETUM

Engineering Software Center

## engfanatic CLUB & member

แสดงผลการตรวจสอบกำลังรับแรงดึงสูงสุด ด้วย Hardness Test


ตำแหน่งทดสอบ	ส่วนโครงสร้าง	ค่ากำลังดึง fy (ksc.)	หมายเหตุ
H-C-1	เสาชั้นที่ 1, 7-D	5,040	DB25
H-C-2	เสาชั้นที่ 1, 5-F	4,912	DB25
H-C-3	เสาชั้นที่ 1, 3-E	5,231	DB25
H-C-4	เสาชั้นลอย, 4-E	4,898	DB25
H-C-5	เสาชั้นที่ 2, 5-E	5,340	DB25
H-C-6	เสาชั้นที่ 2, 5-F	5,567	DB25
H-C-7	เสาชั้นที่ 2, 6-C	4,699	DB25
H-C-8	เสาชั้นที่ 2, 1-E	4,745	DB25
H-C-9	เสาชั้นที่ 2, 8-E	5,124	DB25
H-C-10	เสาชั้นใต้ดิน 1, 6-D	4,855	DB25

งานตรวจสอบแนวโน้มของการเกิดสนิม  
ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิธี Half Cell Potential

TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center  
engfanatic CLUB  
& member





**TUMCIVIL.COM**  
Engineering Software Center  
**engfanatic CLUB**  
& member







# Engineering Software Center engfanatic CLUB & member

หลักเกณฑ์การเกิดสนิมและการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีต


ระดับ	สี	ความต่าง ศักย์ (mV)	ความเสี่ยงสำหรับการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
1.	น้ำเงิน	> -50	ค่อนกรีตอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก
2.	ฟ้า	-50 ถึง -150	ค่อนกรีตอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี และแนวโน้มการกัดกร่อนของเหล็กเสริมต่ำมาก
3.	เขียว	-150 ถึง -250	เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมได้เมื่อมีสภาพแวดล้อมชำนาญ
4.	เหลือง	-250 ถึง -350	เริ่มน้ำกัดกร่อนเหล็กเสริมแล้ว มีการออกซิเดชัน ของไอออนระหว่างเหล็กเสริมและค่อนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
5.	แดง	-350 ถึง -400	เหล็กเสริมถูกกัดกร่อนพร้อมกับการละลายของชั้นผิวเหล็ก (Reinforcing Steel Film)
6.	ม่วง	-400 ถึง -1000	เหล็กเสริมถูกกัดกร่อนมากจนทำให้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมลดลง



TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center  
engfanatic CLUB & member

งานตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต

โดยวิธี Carbonation Test



# engfanatic CLUB & member

- ปฏิกิริยาการบ่อนหนาชั้น คือ ปฏิกิริยาที่ก้าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำปฏิกิริยากับสารแคลเซียมไฮド록ไซด์ ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) และ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท ( $\text{C-S-H}$ ) ในคอนกรีต และให้สารแคลเซียมคาร์บอนेट ( $\text{CaCO}_3$ ) เป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีน้ำร่วมทำปฏิกิริยา ดังสมการต่อไปนี้




## ปฏิกริยาการ์บอเนชั่น

- โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตที่ดีจะมีค่าความเป็นด่าง (หรือค่า pH) ประมาณ 12 ถึง 13 ซึ่งสภาพความเป็นด่างสูงนี้จะป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม เหล็กเสริมมีความเสี่ยงที่จะเกิดสนิมได้หากค่าความเป็นด่างของคอนกรีตลดลงหรือค่าความเป็นด่างของคอนกรีตอยู่ในต่ำระดับกิจฤทธิ์ คือ ค่า pH ต่ำกว่า 9 ถึง 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพแวดล้อมมีปริมาณน้ำและออกซิเจนเพียงพอ

TUMCIVIL.COM  
Engineering Software Center  
engfanatic CLUB  
& member







Colour:


pH:

A horizontal color bar representing the pH scale. It consists of five segments: orange (pH 5), yellow (pH 7), green (pH 9), purple (pH 11), and dark blue (pH 13). The segments are separated by thin white lines.

**Engineering Software Center**  
**engfanatic CLUB**  
& member

# งานทดสอบกำลังรับน้ำหนัก ของโครงสร้างพื้น

**(Floor Load Test)**



ตัวอย่างการคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการทดสอบพื้นชั้น 1  
 โครงสร้างที่ทำการทดสอบ : อาคาร.....  
 ตำแหน่งหรือบริเวณที่ทดสอบ : พื้นชั้นที่ 1  
 น้ำหนักบรรทุกคงที่ (DL) = 240 kg/m<sup>2</sup>  
 น้ำหนักบรรทุกจาร (LL) = 400 kg/m<sup>2</sup>

#### น้ำหนักทดสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน ACI-318

$$\begin{aligned}
 \text{น้ำหนักบรรทุกทดสอบทั้งหมด} &= 0.85(1.4D+1.7L) \\
 &= 863.6 \text{ kg/m}^2 \\
 \text{น้ำหนักบรรทุกที่ต้องใช้เพิ่มในการทดสอบ} &= 863.6 - 240 \text{ kg/m}^2 \\
 &= 623.6 \text{ kg/m}^2 \\
 \text{น้ำหนักบรรทุกทดสอบ} &= \mathbf{630} \text{ kg/m}^2 \\
 \text{คิดเป็นน้ำหนักกระทำทดสอบทั้งหมด} &= \mathbf{40} \text{ ton.}
 \end{aligned}$$

การทดสอบน้ำหนักบรรทุก โดยให้น้ำหนักบรรทุกบนแผ่นพื้นที่ทดสอบ โดยจะมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกครั้งละ 25 % ของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ สูงสุด และลดน้ำหนักบรรทุกครั้งละ 50% ของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ สูงสุด

0 – 10 – 20 – 30 – **40\*** – 20 - 0

(หน่วยเป็น ตัน)

ความสูงน้ำ

0 – 16 – 32 – 47 – **63\*** – 32 - 0

(หน่วยเป็น เซ็นติเมตร)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

อ่านค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างด้วยอุปกรณ์ Dial Gauge โดยติดตั้งไว้ 8 ตัว ใต้โครงสร้างพื้นและคานของบวิเวณที่ทำการทดสอบ ค่าความละเอียด 0.01 มม.

#### วิธีทดสอบน้ำหนักบรรทุก

การทดสอบน้ำหนักบรรทุก โดยให้น้ำหนักบรรทุกเหนือคานหรือพื้นที่ทดสอบ โดยจะมี การเพิ่มน้ำหนักบรรทุกครั้งละ 25 % ของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ สูงสุด และลดน้ำหนักบรรทุกครั้ง ละ 50% ของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ สูงสุด

#### เงื่อนไขในการทดสอบน้ำหนักบรรทุก

- อ่านค่าการแอ่นตัวของแผ่นพื้นทุกครั้งก่อนที่จะเพิ่มหรือลดน้ำหนักทดสอบ
- ภายหลังจากเพิ่มและลดน้ำหนักจนถึงน้ำหนักทดสอบแต่ละขั้น ให้ทิ้งน้ำหนักค้างไว้ นานขั้นละ 60 นาที โดยอ่านและจดบันทึกค่าการแอ่นตัวที่ 0, 15, 30, 45 และ 60 นาที
- น้ำหนักบรรทุกที่มีเครื่องหมาย \* จะต้องแข็งตัวไว้ 24 ชั่วโมง

- บันทึกการแอ่นตัวครั้งสุดท้ายเมื่อตอนน้ำหนักบรรทุกทดสอบบนอุก荷ดแล้วครบ **24 ชั่วโมง**

- ถ้าส่วนของโครงสร้างที่ได้ทำการทดสอบไม่ปรากฏสภาพการริบบิตให้เห็นด้วยตาเปล่า แล้ว ให้ถือว่าโครงสร้างที่ทำการทดสอบนี้ผ่านการทดสอบ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

**1) ระยะแอ่นตัวที่วัดได้สูงสุดของ พื้นต้องมีค่าน้อยกว่า  $It^2/(20000h)$**

**2) ระยะแอ่นตัวที่วัดได้สูงสุดของพื้น มีค่ามากกว่า กำลังสองของความยาวหารด้วย ผลคูณของสองหน่วยนี้กับความหนาของแผ่นพื้นแล้ว ค่าการคืนตัวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตอนน้ำหนักบรรทุกทดสอบบนอุก荷ดแล้วอย่างน้อยที่สุดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะแอ่นตัวสูงสุดสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง**


เมื่อ  $It$  คือ ระยะของช่วงพื้นหรือคานที่ทดสอบ และ

$h$  คือ ความหนาของแผ่นพื้นหรือคานที่ทดสอบ

แสดงการติดตั้ง อุปกรณ์ Dial Gauge ใต้โครงสร้างพื้นของบริเวณที่ทำการทดสอบ



## Dial Gauge ความละเอียด 0.01 มม.



แสดงการกำหนดระดับน้ำในระหว่างการทดสอบกำลังรับน้ำหนัก  
บรรทุกของพื้น



# แสดงการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของพื้นโดยใช้น้ำทดสอบ



TUMC MEC Engineering Software Center  
engfanatic CLUB member

แสดงผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น  
น้ำหนักทดสอบ 630 กก./ตร.ม. (น้ำหนักระปลอกภัย 400 กก./ตร.ม.)

หมายเลข จุดทดสอบ	ค่าการแอลอนตัว (มม.)		ค่าที่เหลือภายหลังการทดสอบ (มม.)	
	ค่าที่ยอมได้ ( $\delta$ Allow)	ค่าที่วัดได้	ค่าที่ยอมได้ ( $\delta$ Allow)	ค่าที่วัดได้
G1	5.33	0.20	0.05	0.00
G2	32.0	1.95	0.49	0.18
G3	5.33	1.66	0.42	0.12
G4	32.0	2.30	0.58	0.11
G5	5.33	1.20	0.30	0.04
G6	5.33	0.22	0.06	0.00
G7	5.33	0.65	0.16	0.00
G8	5.33	0.57	0.14	0.10

# The End

